

VERSIEGELUNG SC 35

Imprägnierung und Versiegelung
Art.-Nr.: 01004-002x

Produkt Information:

Eigenschaften:

- zur werkseitigen Betonbeschichtung
- wässrig und lösemittelfrei
- filmbildend und stark hydrophob
- blockfest, vergilbungsarm und UV-beständig
- leicht farbtönvertiefend

Anwendung:

hochwertige Betonwaren

VERSIEGELUNG SC 35 wird auf der Trockenseite in der Betonproduktion eingesetzt. Die hydrophobe Eigenschaft führt zu einem wasserundurchlässigen, klebefreien Film mit einer guten Schwitzwasserbeständigkeit.

Die Trocknung erfolgt mit IR-Strahlern. VERSIEGELUNG SC 35 wird mittels geeigneter (Walz-) Sprühtechnik aufgetragen. Die Oberflächentemperatur sollte mind. 10 °C betragen. Der zu behandelnde Untergrund muss sauber, saugfähig, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein.

Verbrauch:

70 - 120 g/m²

Bei den angegebenen Mengen handelt es sich um Richtwerte, da die tatsächliche Auftragsmenge sowohl von der Oberflächenstruktur als auch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig ist.

Geeignete Vorversuche sind notwendig! Während der Verarbeitung und Aushärtung sollte die Objekttemperatur mind. +10 °C betragen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: weiß
Dichte: 1,02 ± 0,02 g/ml

Lagerung:

Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (verschlossen, 20 °C) Mindesthaltbarkeit 6 Monate.

Lieferform/Gebinde:

Container ca. 1000 kg, Fässer ca. 210 kg, Kanister ca. 20 kg
Genaue Liefermenge auf Anfrage

Sicherheitsvorschriften:

Siehe EG-Sicherheitsdatenblatt

Die benutzten Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch gründlich mit Wasser zu reinigen oder in Wasser zu stellen. Die einmal ausgetrocknete Versiegelung lässt sich nachträglich nur schwer entfernen.

Beratung:

Durch unsere anwendungstechnische Abteilung.